

ELEKTROFIX

Гипс для электроустановочных работ

Описание и области применения

ELEKTROFIX – это быстросвязывающий строительный раствор, приготовленный на основе гипса, предназначенный для прикрепления электрических кабелей, электроустановочных труб, подключений, разводов, розеток и других коробок при электроустановочных работах, а также для заполнения установочных каналов, более глубоких щелей, швов, трещин, дыр и углублений на внутренних и потолочных поверхностях, таких как мелкозернистые и грубые штукатурки всех видов, а также неоштукатуренные бетонные, кирпичные, газобетонные и другие поверхности.

Цветовой оттенок: грязно-белый

Основание

Основание должно быть крепким, сухим и чистым, без плохо связанных между собой частиц, без пыли, остатков масел и жира, а также без других нечистот. С покрашенных поверхностей отстраняем все нанесения краски: нанесения масляных красок, лаков и эмалей. Специальная подготовка

основания не нужна, в качестве исключения, основание по чистке можно увлажнить с водой.

Подготовка и нанесение

В посуде из мягкой резины сухую строительную смесь смешиваем приблизительно с 30 % воды и её употребляем сразу же после размешивания для приклепления установочных элементов на стенных поверхностях. Для приклепления кабелей, установочных труб и других элементов на потолочных поверхностях данную массу можно употреблять только после того, как масса начнёт затвердевать, то есть через 3 – 4 минуты после законченного размешивания. Выше указанные правила также учитываем при заполнении установочных каналов, щелей, швов и углублений. Строительный раствор подготавливаем сразу и столько, сколько его можем употребить. После 7 - 10 минут (зависит от количества добавленной воды) масса затвердевает и её нельзя больше употреблять. При работе употребляем только нержавеющие инструменты –

нержавеющую стальную гладилку и нержавеющий стальной шпатель. Если ELEKTROFIX употребляем в качестве выравнивающей массы – для заполнения каналов, щелей, швов и других небольших углублений – его после 12 часов можно отшлифовывать, а через 2 - 3 дня (зависит от толщины нанесения), окончательно выравнивать с JUBOLIN-ом или NIVELIN-ом. Если такое выравнивание не нужно, то затем поверхность окрашиваем одной из внутренних дисперсионных красок для стен.

Расход: приблизительно от 10 до 12 кг/м², для слоя толщиной 1 см.

Температура нанесения

Нанесение Elektrofix-a возможно только при соответствующих условиях погоды или при соответствующих микроклиматических условиях: температура воздуха и стенного основания не должны быть ниже от +5 °C и выше от +35 °C, относительная влажность воздуха < 80%.

Технические данные	
Густота(кг/л)	~ 1,76(строительный раствор)
Толщина нанесения	до 50 мм
Открытое время	3 – 4 минуты
Заключительная отделка	от 2 до 3 дней

Условия складирования и упаковка

Упаковка	Срок хранения при складировании в неповреждённой упаковке, закрытой оригинальным способом
Бумажные мешки по 2 кг	не менее 9 месяцев
Бумажные мешки по 20 кг	не менее 6 месяцев

Как поступать с отходами

Порошкообразное отходное изделие относится к строительным отходам с **классификационным номером 17 01 04**. Затвердевший строительный раствор относится к строительным отходам с **классификационным номером 17 07 01**.

Очистка инструмента

Орудие сразу после употребления тщательно помыть с водой. Посуда для приготовления ELEKTROFIX-a должна быть из мягкой резины, которую можно легко очистить также от затвердевшей массы.

Техника безопасности

Учитывайте общие правила и указания по технике безопасности при строительных или штукатурно-малярных работах, употребление специальных, личных, защищающих средств для безопасной работы при употреблении Elektrofix-a, не нужно.

Медицинская безукоризненность

На основе исследований Завода за медицинскую безопасность в городе Марибор, высохшие нанесения выравнивающих масс не вредят здоровью.

Контроль качества

ISO 9001 и ISO 14001, постоянные проверки в собственных лабораториях и иногда в разных лабораториях независимых профессиональных учреждений в Словении и зарубежом.

Связь с другими изделиями Jub

Также смотри технические листы:
01 Основные грунтовки;
02 Выравнивающие массы.

Технические рекомендации в данном проспекте даны на основе нашего опыта и с целью достижения при употреблении изделий оптимальных результатов. Между изделиями из различных производственных серий из-за изменений цветовых оттенков в природных наполнителях, возможна небольшая разница в цветовом оттенке, что не может быть предметом рекламирования изделия. За ущерб, произошедший из-за ошибочного выбора изделия, из-за неправильного употребления или из-за некачественной работы, не несём никакой ответственности. Данный технический лист дополняет и заменяет все предыдущие выпуски, за собой сохраняем право до возможных позднейших изменений и дополнений. Февраль 2002

JUB kemična industrija d.d., Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, SLOVENIJA
 тел.: (01) 588 41 00 н.с., 588 42 17 продажа, 588 42 18 (080/15 56) консультирование; fax: (01) 588 42 50 продажа,
 e mail:jub.info@jub.si; http://www.jub.si

