

**JUPOL**

Белая внутренняя краска

**JUPOL CITRO**

Внутренняя краска для стен, устойчивая против плесени

**JUPOL BRILJANT**

Снежно - белая внутренняя краска

**JUPOL KONCENTRAT**

Высокопокрывающая, белая, внутренняя краска

**JUPOL RUSTIKAL**

Рельефная, белая, внутренняя краска

**Описание и области применения**

Краски семейства **JUPOL** относятся к внутренним краскам для стен, которые прежде всего отличаются высокой белизной, хорошей паропроницаемостью и покрываемостью, их можно разводить с водой и данные краски являются устойчивыми к воздействию щелочи. Эти краски для стен относятся к благоприятным для окружающей среды и к не вредящим здоровью. Покрашенные поверхности являются устойчивыми к «сухому трению». Чистка или мытьё с помощью мокрой тряпки не возможны. Краски из семейства JUPOL рекомендуем для декоративной защиты внутренних стенных и потолочных поверхностей в жилых объектах, школах, детских садах, офисных и других объектах общественного пользования, а также в помещениях ремесленных и промышленных объектов, на которых не требуется особой отделки стенных и потолочных поверхностей.

**JUPOL CITRO** – это внутренняя краска для стен с противоплесневой - фунгицидной защитой, предназначенная прежде всего для декоративной защиты стенных и потолочных поверхностей в кухнях, ванных комнатах, туалетах, прачечных, кладовых и других помещениях

с более высокой степенью влажности и возможностью появления конденсации. Во время нанесения и сушения данная краска имеет приятный запах лимона.

**JUPOL BRILJANT** – это краска для стен, которая не имеет запаха, характерного для дисперсионных красок, поэтому её особенно рекомендуем для помещений, в которых запах по классических дисперсионных красках бы очень мешал. Это прежде всего палаты и комнаты ожидания в больницах, комнаты в отелях, комнаты в домах для престарелых, комнаты в курортах, а также классы, игровые и другие помещения в школах и детских садах.

**JUPOL KONCENTRAT** прежде всего отличается высокими покрывающими качествами, так что для покраски не очень грязных поверхностей обычно бывает достаточно уже однослойное нанесение. Краска имеет кремный вид и поэтому уменьшает возможность брызганья и капанья до минимума. Краску особенно рекомендуем для «быстрой» и частой обновительной покраски стенных и потолочных поверхностей помещений, подвергающихся меньшей нагрузке, которые по каким-либо причинам постоянно должны выглядеть в полном порядке и чистоте.

**JUPOL RUSTIKAL** содержит специально отделанный

гранулат из древесно-стружечных материалов, который придаёт покрашенным поверхностям индивидуальный, не слишком грубый рельефный вид. Это нам напоминает поверхность древесно-стружечных рельефных обоев и такой ярко выраженный вид останется даже после двухразовой ремонтной покраски с JUPOL-ем или JUPOL-ю подобным краскам.

**Состав**

Водная дисперсия полимерных связывающих веществ, заполняющие вещества, пигменты, специальные дополняющие вещества. Высохшее нанесение краски является с медицинской точки зрения безвредными.

**Цветовые оттенки:** JUPOL, JUPOL CITRO: белый, 150 пастельных оттенков по цветовой карте КРАСКИ И ШТУКАТУРКИ (обозначение оттенков кончается с номерами 3, 4 и 5; смешивающая система Jub-a). Пастельные оттенки можно также получить с добавлением нюансирующих средств (DIPI COLOR, UNITON), а также с смешиванием с другими дисперсионными красками. JUPOL BRILJANT: белый, пастельные оттенки можно также получить с дополнением нюансирующих средств (DIPI COLOR, UNITON), а также с смешиванием с другими дисперсионными красками.

JUPOL KONCENTRAT, JUPOL RUSTIKAL: белый, нюансирование не возможно.

### Основание

Основание должно быть крепким, сухим и чистым, без плохо связанных между собой частиц, без пыли, жировых пятен или других нечистот. Нововстроенные основные штукатурки просушиваем от 3 до 4 недель (для каждого см толщины хотя бы от 7 до 10 дней, для лёгких – теплоизоляционных штукатурок это время от 5 до 7 дней), для бетонных оснований время сушения – минимально один месяц (приведённое время сушения основания относится только для нормальных условий: температура: +20 °С, относительная влажность воздуха: 65 %). Поверхности, которые заражены с стеной

плесенью необходимо перед покраской обязательно дезинфицировать.

### Подходящие основания:

непокрашенные – внутренние стеновые и потолочные поверхности: известково-цементные и цементные штукатурки, облицовки из качественных картонно-гипсовых плит, поверхности, заглаженные с выравнивающими массами, бетонные поверхности, цементно-волоконные плиты, ДСП. Возможно нанесение на хорошо схватившиеся старые дисперсионные грунтовки и хорошо схватившиеся известковые грунтовки, а также на декоративные штукатурки всех видов. JUPOL RUSTIKAL наносим только на гладкие поверхности.

### Неподходящие основания:

поверхности покрашенные с красками, изготовленными на

основе мела, поверхности, покрашенные с масляными красками, лаками или эмалями. Приведённые грунтовки перед покраской с красками из семейства JUPOL, необходимо полностью устранить.

### Нанесение красок

На очищенное основание перед покраской наносим соответствующую основную грунтовку. JUPOL, JUPOL CITRO и JUPOL BRILJANT наносим с помощью валика, кисти, можно также с помощью брызганья. Проверены машинные нанесения из семейств Farbmeister W, Finish, Superfinish, Airless EP и Fine Coat (WAGNER GmbH), а также LM-92/K и Airless 4000 F (SATA GmbH). JUPOL KONCENTRAT и JUPOL RUSTIKAL наносим только с коротковорсным валиком.

Основание	Основная грунтовка	Промежуточная и заключительная грунтовка
нормально впитывающие основания: известковые, известково-цементные и цементные штукатурки, качественный бетон, картонно-гипсовые плиты	AKRIL EMULZIJA : вода = 1 : 1 (приблизительно 100 гр/м <sup>2</sup> ) время сушения: от 4 до 6 часов (температура: +20 °С, относительная влажность воздуха: 65 %)	<b>JUPOL</b> <b>JUPOL CITRO</b> <b>JUPOL BRILJANT</b>  <b>JUPOL KONCENTRAT</b> только один слой
Хорошо схватившиеся дисперсионные грунтовки, поверхности выровненные с Jubolin-ом/Nivelin-ом	Не нужна	<b>JUPOL RUSTIKAL</b> промежуточная грунтовка: <ul style="list-style-type: none"> <li>• JUPOL</li> <li>• JUPOL CITRO</li> <li>• JUPOL BRILJANT</li> <li>• JUPOL KONCENTRAT</li> </ul>

	JUPOL, JUPOL CITRO, JUPOL BRILJANT	JUPOL KONCENTRAT JUPOL RUSTIKAL
Нанесение	Кисть, валик, брызганье	Коротковорсный валик
Расход (Промежуточная и заключительная грунтовка)	~ 190 мл/м <sup>2</sup> .	<b>Только однослойное нанесение</b> Jupol koncentrat: от 150 до 190 мл/м <sup>2</sup> Jupol rustikal: ~ 600 мл/м <sup>2</sup>
	Расход зависит от шероховатости и впитываемости основания. Точный расход определяем с помощью тестирования на объекте.	
Время сушения (температура: 20°C, относительная влажность воздуха: 65 % )	4 – 6 часов, после этого времени возможно второе нанесение.	
Разбавление, нюансирование	До 10% с водой. Краску сначала тщательно перемешиваем, затем разводим с водой или нюансируем. Краску, которую мы нюансировали в нескольких посудах, смешиваем друг с другом – эгализируем.	<b>Не разводим, не нюансируем. JUPOL KONCENTRAT перед употреблением НЕ РАЗМЕШИВАЕМ.</b>
Упаковка	JUPOL пластмассовые вёдра 2 л, 5 л, 10 л, 15 л JUPOL CITRO пластмассовые вёдра 2 л, 5 л, 10 л JUPOL BRILJANT пластмассовые вёдра 5 л и 16 л	JUPOL KONCENTRAT пластмассовые вёдра 5 л и 16 л  JUPOL RUSTIKAL пластмассовые вёдра 5 л и 16 л
Складирование	18 месяцев, НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМЕРЗАНИЯ, защищать перед прямым солнцем.	

Технические данные	JUPOL	JUPOL CITRO	JUPOL BRILJANT	JUPOL KONCENTRAT	JUPOL RUSTIKAL
Густота(кг/дм <sup>3</sup> )	~ 1,60	~ 1,60	~ 1,53	~ 1,63	~ 1,53
Коэффициент $\mu$ (-)	< 200	< 350	< 200	< 250	< 120
Толщина высохшего нанесения ( $\mu$ m)	100 - 150	100 - 150	100 - 150	100 - 150	150 - 200
Sd величина (м) EN ISO 7783-2	< 0,03, разряд I высокая паропроницаемость	< 0,06 разряд I высокая паропроницаемость	< 0,03 разряд I высокая паропроницаемость	< 0,03 разряд I высокая паропроницаемость	< 0,02 разряд I высокая паропроницаемость
Мокрая чистка EN 13300	Разряд 5, краски не являются устойчивыми на мокрую чистку				
Схватываемость с известково-цементной штукатуркой EN 24624 (N/мм <sup>2</sup> )	> 0,35	> 0,35	> 0,35	> 0,35	> 0,35
Блеск	матовый	матовый	матовый	матовый	матовый

### Температура нанесения:

Покраска возможна только при соответствующих условиях погоды или микроклимата – ческих условиях: температура воздуха и стенового основания не должны быть ниже от +5 °C и выше от +35 °C.

### Как поступать с отходами

Это текучий строительный отход, который можно отнести к **строительным отходам с классификационным номером 08 01 03**. Текучего строительного отхода нельзя отстранять вместе с хозяйственными отходами, выливать в воду или канализацию. Остатки красок смешиваем с цементом и затем затвердевший строительный раствор относим к строительным отходам с

классификационным номером **17 07 01**.

### Очистка инструмента

Орудие сразу после употребления тщательно помоем с водой.

### Техника безопасности

Учитывайте общие правила и рекомендации по технике безопасности при строительных или штукатурно-малярных работах, употребление специальных, личных, защищающих средств и особые меры предосторожности при употреблении красок из семейства JUPOL не нужны.

### Медицинская безупречность

На основе исследований Завода за медицинскую безопасность в городе Марибор, высохшие нанесенные Jupol-евых красок для стен считаются не вредящими здоровью.

### Контроль качества

ISO 9001 и ISO 14001, постоянные проверки в собственных лабораториях и иногда в разных лабораториях независимых профессиональных учреждений в Словении и зарубежом.

### Связь с другими изделиями Jub

Также смотри технические листы:

**01** Основные грунтовки,

**19** Нюансирующие вещества

Технические рекомендации в данном проспекте даны на основе нашего опыта и с целью достижения при употреблении изделий оптимальных результатов. За ущерб, произошедший из-за ошибочного выбора изделия, из-за неправильного употребления или из-за некачественной работы, не несём никакой ответственности. Между одинаковыми красками из различных производственных серий возможна небольшая разница в цветовых оттенках, однако от данных в цветовых картах отступают самое большое на  $\Delta E = 1,0$  и  $\Delta a = 0,4$ . Для контроля указанных отклонений существует техника проверки высохшего слоя на стандартный тестный картон. Разница в цветовых оттенках, которая является последствием нанесения краски на различно впитывающие основания не могут быть предметом рекламации. Данный технический лист дополняет и заменяет все предыдущие выпуски, за собой сохраняем право до возможных позднейших изменений и дополнений. Февраль 2002

JUB kemična industrija d.d., Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, SLOVENIJA  
тел.: (01) 588 41 00 н.с., 588 42 17 продажа, 588 42 18 (080/15 56) консультирование; факс: (01) 588 42 50 продажа,  
е mail:jub.info@jub.si; http://www.jub.si



CERTIFIKAT št. 159  
ISO 9001  
CERTIFIKATE - 034  
ISO 14001

