

FILIN

Описание и области применения

FILIN – это быстросхватывающаяся выравнивающая масса, изготовленная на основе гипса, предназначенная для заполнения швов в стенных и потолочных облицовках на гипсово-картонных плитах. Стыки необходимо обязательно бандажировать с лентами пластифицированной стеклянной сетки.

Цветовой оттенок: грязно - белый

Основание

Гипсово-картонную облицовку, ещё особенно её стыковые поверхности, необходимо хорошо очистить от грязи и пыли, и затем промазать с разведённой AKRIL EMULZI-ей (AKRIL EMULZIJA : вода = 1 : 1). После 2 - 3 часов, стыки необходимо проклеивать с самоклеющимися бандажными лентами из пластифицированной стеклянной сетки.

Подготовка массы для швов

В соответствующую по величине посуду, она должна быть обязательно чистой и изготовленной из резины или мягкой пластмассы выливаем приблизительно 1 литр воды и туда высыпаем от 2 до 2,5 кг сухой смеси. Приблизительно через 30 секунд массу необходимо с помощью мастерка тщательно перемешать. Размешиваем приблизительно от 2 до 3 минут, чтобы масса стала однородной, затем её ещё оставляем на 2 - 3 минуты, до набухания, и затем её снова тщательно перемешиваем, до получения однородной, пастообразной смеси.

Нанесение массы для швов

FILIN в бандажированные стыковые швы наносим с нержавеющей стальной гладилкой или нержавеющей мастерком, двумя слоями. Верхний слой наносим только после того, как нижний слой хотя частично затвердеет, однако не раньше, чем 75 минут после нанесения первого слоя. С другим

нанесением стыковую поверхность как можно лучше выравниваем с поверхностью облицовки. Заключительную отделку начнём только через 2 – 3 дня после заполнения швов.

Если гипсово-картонные облицовки красим, то район швов необходимо дополнительно загладить с JUBOLIN-ом или NIVELIN-ом. Качественный и прежде всего безупречный вид такой облицовки получаем, если с помощью JUBOLIN-а или NIVELIN-а отделяем целую поверхность (обычно это однослойное, по необходимости также двухслойное нанесение).

Расход: приблизительно от 0,20 до 0,25 кг сухой смеси на м² бандажированные поверхности.

Температура нанесения

Нанесение Filin-а возможно только при соответствующих условиях погоды или при соответствующих микроклиматических условиях: температура воздуха и стенового основания не должны быть ниже от +5 °C и выше от +35 °C, относительная влажность воздуха < 80%.

Технические данные	FILIN
Густота строительного раствора (кг/л)	~ 1,56
Величина швов	2 x 2 см
Открытое время	25 – 30 минут
Время сушения	мин. 75 минут
Заключительная отделка	от 2 до 3 дней

Условия хранения, упаковка

Упаковка	Условия хранения при складированию в неповреждённой упаковке, закрытой оригинальным способом
Бумажные мешки по 5 кг	не менее 6 месяцев

Как поступать с отходами

Это порошкообразные строительные отходы, которые относятся к строительным отходам с классификационным номером 17 01 04. Затвердевшую строительную смесь относить к строительным отходам с классификационным номером 17 07 01.

Чистка инструмента

Инструменты сразу после употребления необходимо тщательно помыть с водой.

Техника безопасности

Учитывайте общие правила и рекомендации по технике

безопасности при строительных и штукатурно-малярных работах, употребление специальных, личных, защищающих средств и особые меры предосторожности для безопасной работы при употреблении Filin-a не нужны.

Медицинская безукоризненность

На основе исследований Завода за медицинскую безопасность в городе Марибор, высохшие нанесения выравнивающих масс считаются невреждающими здоровью

Контроль качества

ISO 9001 и ISO 14001, постоянные проверки в собственных лабораториях и иногда в разных лабораториях независимых профессиональных учреждений в Словении и зарубежом.

Связь с другими изделиями Jub-a

Смотри также технические листы:

- 01 Основные грунтовки,
- 02 Выравнивающие массы

Технические рекомендации в данном проспекте даны на основе нашего опыта и с целью достижения при употреблении изделий оптимальных результатов. Между изделиями из различных производственных серий из-за изменений цветовых оттенков в природных наполнителях, возможна небольшая разница в цветовом оттенке, что не может быть предметом рекламирования изделия. За ущерб, произошедший из-за ошибочного выбора изделия, из-за неправильного употребления или из-за некачественной работы, не несём никакой ответственности.

Данный технический лист дополняет и заменяет все предыдущие выпуски, за собой сохраняем право до возможных позднейших изменений и дополнений. Февраль 2002

JUB kemična industrija d.d., Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, SLOVENIJA
тел.: (01) 588 41 00 h.c., 588 42 17 продажа, 588 42 18 (080/15 56) консультирование; fax: (01) 588 42 50 продажа,
e mail:jub.info@jub.si; http://www.jub.si

